



Soudabond Blocks Gun

Descrição do produto

Soudabond Blocks Gun é um adesivo de poliuretano monocomponente, semi-dobrável e autoexpansível pronto a usar, para a colagem permanente limpa, eficiente e económica de tijolos retificados no setor da construção.

Propriedades

- Fácil de aplicar
- Economiza até 30% no tempo de trabalho
- Económico na utilização devido à aplicação precisa
- Cura rápida
- Isento de solventes
- Resistente a uma variedade de solventes, tintas e produtos químicos
- Não envelhece nem apodrece, é resistente ao mofo e bolor, mas não aos raios UV
- Repelente de água, mas não à prova d'água.
- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Pronto a usar
- Economia substancial de espaço e peso em comparação com argamassas de colagem convencionais, etc.
- 1 vasilha pode construir uma parede de até 12 m², dependendo da quantidade de adesivo necessária.
- Semi colapsa após a extrusão para que o adesivo não sobre em condições de vento.



Aplicações

- Adequado para colar paredes não estruturais, por exemplo, paredes divisórias, parede/cortina, balcões de adega, prateleiras de pedra, etc., de blocos de betão (betão aerado, tijolo sílico-calcário, gesso, tijolos ocós...).

Dados técnicos

Base	Poliuretano
Consistência	Espuma adesiva semi-dobrável
Sistema de cura	Cura por humidade
Formação de pele	8 min (30 mm de filete de adesivo)
Velocidade de cura	30 min (30 mm de filete de adesivo)
Pós-expansão	Very minimal
Resistência à temperatura	-40°C → +90°C
Rendimento	Até 12 m ²
Tempo de cura	12 horas (30 mm de filete de adesivo)

Nota de rodapé: formação de pele e velocidade de cura podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos.



Soudabond Blocks Gun

Substratos

■ Tipo de substrato

Todos os substratos usuais, como cimento, alvenaria, pedra, gesso, madeira, revestimentos espessos betuminosos a frio, chapas betuminosas revestidas de areia ou ardósia, poliestireno, poliuretano e espuma de resina de fenol, chapas de aço protegidas contra corrosão, fibrocimento, cimento (aerado), aglomerado, gesso cartonado, placa de gesso fibrada, fibrocimento, PVC rígido e tintas de emulsão. As superfícies adesivas devem ser estáveis, limpas, sem bolhas e livres de agentes separadores como talco, graxa, óleos, etc. Adequado é a construção de substratos úmidos, mas não úmidos (filme de água, água parada). Não adere a PE, PP, PTFE e silicone. Todos os substratos devem ser testados quanto à adequação em relação à adesão e compatibilidade.

Método de aplicação

■ Método de aplicação

Antes de usar o produto, cubra todas as áreas adjacentes para proteção contra sujeira. Em dias de vento, devem ser tomadas precauções para garantir que Soudabond Blocks Gun não contamine componentes, objetos ou pessoas nas proximidades. Uma boa ventilação deve ser garantida para uso interior. Use óculos e luvas de proteção. Aperte firmemente a lata na rosca da pistola e agite a pistola cerca de 20 vezes para baixo, para que o conteúdo seja bem misturado e assim garantir uma ótima qualidade adesiva e alto rendimento. Após longos períodos sem uso, a pistola deve ser agitada novamente para obter a qualidade adesiva necessária! Com o parafuso de ajuste na pistola, ajuste o cordão adesivo para o diâmetro necessário. (Quanto mais vazia a lata, mais o parafuso de ajuste precisa ser aberto). A pistola deve ser mantida na vertical durante a aplicação.

■ Temperatura da lata

+5 °C até +25 °C (Ótimo +15 °C a +25 °C). Se necessário, leve lentamente a lata à temperatura ideal, colocando-a em água fria ou morna.

■ Temperatura da superfície

0 °C até +35 °C

■ Método de limpeza

Com Soudal Gun & Foamcleaner ou Swipex antes da cura, posteriormente com PU Remover ou remoção mecânica.

■ Método de reparação

Reparar com: mesmo material

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Embalagem/Logística

Embalagem: Aerossol de 750 ml (líquido)

Prazo de validade: 18 meses na embalagem fechada, conservado em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.